



**Eurocalco** PAPEL AUTOCOPIATIVO

**CF** CARBONLESS PAPER

PAPIER AUTOCOPIANT



<b>Descripción</b> <i>Papel estucado en la cara superior con un revestimiento de arcilla activada.</i>	<b>Description</b> <i>Coated paper on the front side containing a layer of activated clay.</i>	<b>Description</b> <i>Papier couché d'un revêtement d'argile activée sur le recto.</i>
<b>Gramajes (g/m<sup>2</sup>)</b> : 57, 60, 75, 80, 90, 130, 173	<b>Substances (g/m<sup>2</sup>)</b> : 57, 60, 75, 80, 90, 130, 173	<b>Grammages (g/m<sup>2</sup>)</b> : 57, 60, 75, 80, 90, 130, 173

PROPIEDAD PROPERTY PROPRIÉTÉ	NORMA STANDARD NORME	UNIDADES UNITS UNITÉS	VALOR VALUE VALEUR							TOLERANCIA TOLERANCE TOLÉRANCE
Gramaje Substance Grammage	ISO 536 : 1995	g/m <sup>2</sup>	57	60	75	80	90	130	173	± 4 %
Blancura Whiteness Blancheur	ISO 11475 : 2004	º CIE	99	99	99	99	99	89	89	± 6
Humedad Relativa Relative Humidity Humidité Relative	TAPPI T502 om-89	%	43	43	43	43	43	43	43	± 5
Abarquillado Curling Roulage	TAPPI T427 um-85	mm	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	(4,0) - 0,0
Calibre Caliper Calibre	ISO 534 : 2005	µm	66	70	87	92	102	150	200	G≤90 = ± 4 G≥130 = ± 10

<b>GARANTÍAS</b> - Legibilidad de copia de 20 años en condiciones normales - 5 años de almacenamiento conservado en embalaje original	<b>GUARANTEES</b> - 20 years legibility of the copy under normal conditions - 5 years shelf life if stored in original packaging	<b>GARANTIES</b> - 20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales - 5 ans stocké dans l'emballage original
---	--	---

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo  
 Values are subject to change without notice  
 Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

Última actualización : **10/2011**  
 Last update :  
 Dernière mise à jour :